


NOTES TECHNIQUES

Propriétés des matériaux

1. Le **ICD-150 (INVERSÉ)** est conçu avec des languettes intégrées sur le profilé **IRD-150** qui assurent l'emboîtement du béton au tablier. La section résultante est appelée **dalle composite**.
2. Les propriétés physiques de l'acier sont calculées conformément à la norme CSA S136-07.
3. L'acier est conforme aux normes ASTM A653 SS Grade 33 et A653M SS Grade 230 avec un enduit de zinc Z275 (G90) et ZF75 (A25).
4. Le béton normal utilisé a une densité de 145 lb/pi³ avec une résistance à la compression minimale de 3x 10³ lb/po².

Tableaux de charges

1. Les capacités de charges spécifiées maximales uniformément réparties sont les résultats de charges d'occupation humaine. Elles ne doivent pas être utilisées dans les cas de charges concentrées.
La charge spécifiée maximale du tableau doit être $\geq [LL + 0.833DL]$;
LL = Charge mobile spécifiée;
DL = Charge statique spécifiée; 0.833 = 1.25/1.5
2. Les charges supérieures à **10 kPa (200 psf)** sont souvent les résultats de charges **mobiles concentrées**. **Le concepteur doit tenir compte de ces types de charges dans son design.**
3. Le tablier **ICD-150** ajoute du renforcement positif sur les dalles composites simplement supportées sans besoin d'armatures de renforcement additionnelles. Pour contrôler les fissures due aux tensions thermiques, un treillis métallique de 152 x 152 – MW9.1/MW9.1 (6 x 6 – 10/10) sera recommandé (ICTAB, S3-03).
4. Un support à mi portée sera requis pour les valeurs ombragées du tableau durant la cure du béton (ICTAB, 12M-06).
5. Le tablier composite **ICD-150** a été testé au laboratoire STAR (Structural Testing and Research), Cambridge, Ontario (ICTAB, S2-02).
6. Les tableaux de charges et les informations techniques ont été préparés par Dr. R.M. Schuster, Professeur Emeritus en Génie de Structure de l'Université de Waterloo, Ontario.



Exemple (Impérial)

Déterminez la charge mobile spécifiée uniformément répartie qui peut être appliquée sur la dalle composite inversée.

Données:

- Épaisseur de l'acier = 0.048 po.
- Limite élastique minimale = 33 x 103 lb/po.²
- Densité du béton normal = 145 lb/pi.³
- Épaisseur totale de la dalle = 5.0 po.
- Portée double = 9.5 pi (chaque)
- Charge statique imposée,
DL = 37 lb/pi.²

Solution:

La charge spécifiée maximale du tableau doit être $\geq [LL + (1.25/1.5)DL]$,

LL = charge mobile spécifiée
DL = charge statique spécifiée imposée

Pour une portée de 9.5 pi, la charge spécifiée maximale (voir tableau) est **229 lb/pi.²**, donc,
 $229 \geq [LL + (1.25/1.5)32]$.

Alors **LL = 198 lb/pi²**

Cette valeur étant ombragée (voir tableau), un support à mi-portée sera requis durant la cure du béton.

Note :

Les poids du pontage d'acier ainsi que la dalle de béton ont été considérés dans les calculs du tableau de charges.